

常用钢铁牌号对照表

种类	车厂名		日产 (NES)	丰田 (TOYOTA)	本田 (HES)	铃木 (SUZUKI)	三菱(MIZIBISHI)	马自达 (MES)	国标 (GB)/(Q/BQB)	用途
	牌号(JIS)									
冷轧钢板	SPCC	SP129	SPC270C	JSC270C		MJSC270D				内板部品専用鋼板
	SPCC	SP121	SPC270D	JSC270D		MJSC270D		SPCC(St12)		一般用冷轧碳钢薄板及带
	SPCD	SP122	SPC270E	JSC270E		MJSC270D		SPCD(St13)		冲压用冷轧碳素钢薄板及带
	SPCE	SP123	SPC270F	JSC270F		MJSC270E		SPCE(St14)		深冲引伸部品用鋼板
	SPCEN	SP124	—	JSC260G		MJSC270E				超深引伸部品用鋼板
高张力冷轧钢板	SPFC340	SP131-340 SP132-340	SPC340 SPC340HR	CF340R						抗拉強度35kgf/mm ² 之零件
	SPFC340H	SP135-340					SPFC340HM			抗拉強度35kgf/mm ² 之零件 (B/H鋼板)
	SPFC370	SP131-370 SP132-370		CF370R			SPFC370M	Q215(St37-2G)		抗拉強度38kgf/mm ² 之零件
	SPFC390	(SP150-390)		JSC390P			SPFC390M	Q215(St37-2G)		抗拉強度40kgf/mm ² 之零件
	SPFC440	SP152-440		JSC440P			SPFC440M	Q225(St44-3G)		抗拉強度45kgf/mm ² 之零件
	SPFC490	(SP150-490)		JSC490P			SPFC490M	Q275(St52-3G)		抗拉強度50kgf/mm ² 之零件
	SPFC540	(SP150-540)					SPFC540M	Q275(St52-3G)		抗拉強度55kgf/mm ² 之零件
	SPFC590	SP151-590		JSC590P			SPFC590M			抗拉強度60kgf/mm ² 之零件 一般用(析出強化鋼)
	SPFC590Y	(SP153-590Z)		JSC590Y						抗拉強度60kgf/mm ² 之零件 低降伏比型鋼板(DP鋼)
	SPFC780	SP153-780		JSC780P						抗拉強度80kgf/mm ² 之零件
热轧板	SPFC980	(SP150-980)		JSC7980P						抗拉強度100kgf/mm ² 之零件
	SS330	SP211								用於FRAKE等，厚板成形容易之平坦狀零件
	SS400	SP212								
	SPHC	RP221 SP221	SPH270C	JSH270C		MJSH270C	SPHCM			一般部品用鋼板
	SPHD	RP222 SP222	SPH270D	JSH270D		MJSH270D	SPHDM			引伸部品用鋼板
	SPHE	RP223 SP223	SPH270E	JSH270E		MJSH270E	SPHEM			深引伸部品用鋼板
	SAPH310	(SP230-310)				MJSH310W	SAPH310M			厚板高張力零件(32kgf/mm ²)
	SAPH370	RP231-370 SP231-370	SPH370	JSH370J		MJSH370J	(SAPH370M)			厚板高張力零件(38kgf/mm ²)
	SAPH400	(SP230-400)		JSH400J		MJSH440J	SAPH400M			厚板高張力零件(41kgf/mm ²)
	SAPH440	RP231-440 SP231-440F		JSH440J			SAPH440M			厚板高張力零件(45kgf/mm ²)
	SPFH490	(SP250-490)		JSH490R						厚板高張力零件(50kgf/mm ²)
	SPFH540	RP251-540 SP251-540		JSH540R						厚板高張力零件(55kgf/mm ²)
	SPFH540Y	RP252-540 SP252-540F		JSH540Y						厚板高張力零件(55kgf/mm ²)
	SPFH590	RP253-590 SP253-590		JSH590R			SPFH590M			厚板高張力零件(60kgf/mm ²) 低降伏比型鋼板(DP鋼)
	SPFH590Y	RP254-590 SP254-590		JSH590Y						厚板高張力零件(60kgf/mm ²)超良加工性鋼板(TRIP鋼)
電鍍鋅 / 鋅鎳合金鋼板	SECC20/20	SP629		JEC270C						容易發生腐蝕之零件
	SECC20/20	SP621						DX1/SECC		(現已使用DUAL STEEL
	SECD20/20	SP622		JEC270D		MJEC270D		DX2/SECD		SP320-SP450
	SECEN20/20	SP623		JEC270E		MJEC270E		DX3/SECE		有機被覆合金電鍍鋼板)
	SEHC	SP606		JEH270C		MJEH270C	SPHCM			容易發生腐蝕之零件
	SEHD	SP607		JEH 270D		MJEH270D				(現已使用DUAL STEEL
	SEHE	SP608		JEH270E		MJEH270E	SPHEM			SP320-SP450
	SEFC 370-980Y	(SP600-370-980)		JEH370P				DX4		有機被覆合金電鍍鋼板)
溶融鍍鋅 / 鋅鐵合金鋼板	SEPH310-440 SEFH490-540	(SP605-310-540)								耐腐蝕又需高張力零件
	SGCC(Z-)	SP709							PT(St01Z)	與SPCC相當之防鏽零件
	SGCC(Z-)	SP701							JY(St02Z)	與SPCC相當之防鏽零件
	SGCD1 (Z-)	SP702							SC(St03)	與SPCD相當之防鏽零件
	SGCD2 (Z-)								SC(St04)	
	SGCD3 (Z-)								SC(St05)	
	SGHC(Z-)	SP706	SHGA270C	JAH270C			SPHCM	St01/02ZR		與SPHC相當之防鏽零件
	SGCC(F-)	SP789		JAC270C			SPC1M	PT/JY(St01/02Z)		與SPCC相當之防鏽零件
	SGCD1	SP781	SCGA270C	JAC270D			SPC1RM	SC(St03Z)		與SPCC相當之防鏽零件
	SGCD2		SCGA270D	JAC270E			SPC2M	CS(St04Z)		
	SGCD3	SP782	SCGA270E	JAC270F			SPC3AM			與SPCD相當之防鏽零件
	SGHC(F-)	RP791 SP791	SHGA270C							與SPHC相當之防鏽零件
		SP781-340 SP782-340 SP785-340	SCGA340 SCAG340HR SCGA340BH	JAC340W JAC340P JAC340H			SPFC340M SPFC340M SPFC340HM			冷軋35k級高張力防鏽鋼板
	SGC400	SP781-390 SP782-390		JAC390W JAC390P				JG(StE280-2Z)		冷軋40k級高張力防鏽鋼板
	(ASP4)	SP783	SCGA270F							
	(ASP5)	SP784								
	SGC440 F04	RP791-440 SP791-440						JG(StE345-2Z)		熱軋45k級高張力防鏽鋼板
溶融鍍鋁鋼板	SA1C	SP801								
	SA1D	SP802								
	SA1E	SP803								
	SA1C	SP831								
	SA1D	SP832								
	SA1E	SP833								
鍍鉛錫合金鋼板	(TC)	SP939								
	(TD)	SP931								
	(TEN)	SP932								
	(TSSPDX)	SP931								

注

1.日产编码补充说明

H: 電鍍附著量: 30g/m²
(一般為20g/m²)

A, D/B: 表面缺陷容許條件
(嚴格/普通)(單面, 兩面/上面)

M: 高鮮映性鋼板(LASER MIRROR)

N: 耐低溫CHIPPING處理

K/L: 塗抹固態潤滑油/高潤滑防銹油

U: 有機皮膜面指定(鋼卷外側)

G: 管制表面缺陷

Q: 標準板厚減 2 % (上下限不變)

2.本田编码说明

C-G:软钢板

H:BH钢板

W, J: 普通用钢板

R:高YR型钢板

Y:低YR型钢带

P: 高深冲用钢板

22005.6.6第一次修定

12005.5.30新規整理

核准	审核	作成